



Ficha Técnica

Semi Rijo (Semi Rijo do Arrimal)

TIPO: Calcário

ORIGEM: Arrimal, Portugal

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS

Resistência mecânica à compressão	660 Kg / cm ²
Resistência mecânica à flexão	136 Kg / cm ²
Densidade aparente	2370 Kg / m ³
Absorção à água	4.8 %
Porosidade	11.4 %
Coefficiente linear de expansão	3.8 x 10 ⁻⁶ per° C
Resistência ao desgaste	6.4 mm
Resistência ao choque (altura mínima)	30 cm

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Fachada, revestimento, cantarias, decoração de interiores.

Nota: Esta ficha técnica é do Semi Rijo standard. É apenas uma ficha técnica padrão. Não considere estes dados 100% credíveis ou actualizados.

Fonte: INETI